

DECKCOR

FICHA TÉCNICA

Produto: DECK ALVEOLAR DECKCOR

Composição: WPC exterior: 60% de pó de madeira, 40% de HDPE (polietileno de alta densidade) e aditivos, entre eles, o pó de madeira e o HDPE são os primeiros reciclados.

Descrição: Deck composto alveolar de fixação oculta com uma fase ranhurada e uma face lisa, com seis canais.

Dimensões: Comprimento 2200mm | Largura 160mm | Espessura 25mm

Densidade: 1299 kg/m³

Propriedades Mecânicas:

Resistência á Flexão:	25.90 MPa
Elasticidade á flexão:	3622 Mpa
Temperatura de amolecimento:	> 73º C
Dilatação Termica Linear:	41 .4x10 ⁻⁶ /ºC
Resistencia ao deslizamento:	Classe 3

Recomendado para uso residencial em zonas exteriores.

A resistência ao deslizamento da superfície de acordo com a média dos pontos testados é de 45.

Formaldeídos: <0,02 ppm (ASTM D6007:2014)

Dimensões: Comprimento 2200mm | Largura 160mm | Espessura 25mm

Absorção de Humidade (24h):		Absorção de água após (20 dias):	
Peso: < 1,25%		Comprimento: < 0.3%	
Comprimento: < 0.01%		Largura: < 0.25%	
Largura: < 0.01%		Espesura: < 0.4%	
Espesura: < 0.5%			

Resistencia ao fogo: Classe E

Dimensões disponíveis: 2200 x 130 x 18 mm

Distribuido em Portugal por:

SITACO, LDA
Vinha do Alto, Bairro da Areia
Apartado 13, 2101-901 Coruche
email: geral@sitaco.pt
www.sitaco.pt